

ARAUCOPLY.
Master Mueblería

Dos caras limpias, sin parches NI REPARACIONES SINTÉTICAS

Tablero contrachapado de Pino Radiata proveniente de bosques sustentables, ideal para muebles de alta calidad.

- APARIENCIA SUPERIOR
- GRAN RESISTENCIA Y VERSATILIDAD
- CALIDEZ DE LA MADERA NATURAL

www.arauco.com



Diseño mueble y fotografía:
Maderística.ci



carbono neutral

arauco

www.arauco.com**ARAUCOPLY**
Master Mueblería

CARACTERÍSTICAS

- Madera de Pino Radiata.
- Terminación de las caras*:
- Cara y trascara grado An:**
 - Caras limpias, lijadas, sin parches.
 - No acepta reparaciones sintéticas.
- Acepta grietas retapadas con pasta a base de madera según el siguiente detalle:**
 - Ancho menor a 1 mm: Sin restricción en el largo. Podría existir más de una.
 - Ancho entre 1 mm y 2 mm: Largo no puede exceder de 300 mm (30 cm). Podría existir más de una.
 - Ancho 2 mm: Largo máximo 500 mm (50 cm) y solo una grieta.
- Cara lijada con grano 150 y trascara con grano 120.
- Contenido de humedad: 8%.
- Cantos sin pintar.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 100% Madera natural.
- Las dos caras limpias, sin parches ni reparaciones sintéticas.
- Mínima presencia de aberturas internas.
- Alta durabilidad y resistencia a la humedad.
- Ideal para barnizar.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Muebles.
- Revestimiento de muros y cielos.
- Carpintería en general.

TERMINACIÓN

- En aplicaciones al interior, se puede usar barnices, tintes, lacas o pinturas.
- Preparar la superficie y aplicar el producto siguiendo las indicaciones del fabricante.
- Consultar la Guía técnica de recubrimientos para tableros ARAUCOPLY en: www.arauco.com

ALMACENAMIENTO

- Almacenar los tableros bajo techo de manera horizontal y apoyados sobre 3 listones de madera.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Dimensiones			Tolerancias				Paquete	Peso pieza
	espesor mm	largo m	ancho m	espesor mm	largo mm	ancho mm	cuadratura mm	unidades	kg
ARAUCOPLY	15	2,44	1,22	-0,3/+0,5	-1,5/+0	-1,5/+0	≤ 2	31	24,0
Master Mueblería	18	2,44	1,22	-0,1/+0,6	-1,5/+0	-1,5/+0	≤ 2	26	29,0

TERMINACIÓN DE LAS CARAS*

Cara
Grado AnTrascara
Grado An

Para mayor información sobre los grados en las caras, visite www.arauco.com o consulte a su proveedor.

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.

renovables para una vida mejor

arauco